

# RMC Base Intense Intérieure



Manuel



Consommation  
15 m<sup>2</sup> / L



Nettoyage des  
outils à l'eau



100 mL  
1L - 5L

## DESCRIPTION

**RMC Base Intense Intérieure** peut être appliquée avant **RMC Easy Déco** pour intensifier la couleur, ou créer des effets de contraste.

## PROPRIÉTÉS

- Conserve la structure naturelle du bois
- Prête à l'emploi
- Donne une profondeur et une intensité à la finition
- Donne un aspect plus opacifiant et uniforme
- 20 couleurs uniques
- Créativité infinie en effectuant les mélanges

## MODE D'EMPLOI

Appliquez sur support brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface avec **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)**, sauf support spécifique type Valchromat, MDF, ... (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition sur le bois. Laissez sécher la surface.

- À l'aide du **RMC Mélangeur (RMC Oil stirrer)**, bien remuer **RMC Base Intense Intérieure** pendant 1 à 2 minutes.
- Travaillez par zone de 5 à 10 m<sup>2</sup>. Délimitez éventuellement les zones au niveau d'une jonction de lame avec du scotch de masquage.
- Appliquez de façon régulière **RMC Base Intense Intérieure** en couche croisée à l'aide d'un **RMC Manchon 180 (RMC Roller 180)** ou d'un **RMC Spalter (RMC Brush)**.
- Si besoin, uniformisez à l'aide d'un **RMC Chiffon (RMC Cloth)** puis passez à la zone suivante.
- Après 8 heures de séchage, finissez avec **RMC Easy Déco** de la couleur de votre choix (cf. Fiche technique).

## MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Seau  
RMC Bucket



RMC Mélangeur  
RMC Oil stirrer



RMC Doseur  
RMC Flexi-cup



RMC Perche  
Téléscopique  
RMC Extension  
Pole for frame



RMC Monture 180  
RMC Frame 180  
+ RMC Manchon 180  
+ RMC Roller 180



ou



RMC Spalter  
RMC Brush



RMC Chiffon  
RMC Cloth

## RENDEMENT

RENDEMENT : 15 - 20 m<sup>2</sup>

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

RENDEMENT APPLICATION INDUSTRIELLE : 30m<sup>2</sup> / L

## NETTOYAGE

Nettoyez à l'eau le matériel utilisé.



## CONSEIL DU PRO

- Toutes les couleurs **RMC Base Intense Intérieure** peuvent être mélangées entre elles.
- Vous pouvez recouvrir **RMC Base Intense Intérieure** avec la couleur **RMC Easy Déco** de votre choix.
- Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité ambiante, de la température et de la ventilation.
- Pour une application au sol : couper le chauffage par le sol 48 heures avant l'application.
- Les éventuels chevauchements NE disparaissent PAS lors de l'application de l'huile. Il est donc important d'éliminer tout chevauchement avant l'application de **RMC Easy Déco**.
- Ne pas laisser de chiffon ou de pad imbibés de produit sur la surface traitée pour éviter les traces.
- Les fibres de bois montantes éventuelles doivent être légèrement égrainées avec du papier grain fin 240. Aspirez ensuite de manière approfondie.
- Peut être dilué si la teinte est trop foncée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: liquide

Densité: entre 1 kg/L et 1,14 kg/L selon la couleur

Teneur en COV: 0 g/L

Couleurs tendance bois: Acajou, Béton, Chêne, Chêne Clair, Chêne Doré, Ebène, Lin, Pureté, Transparent, Vieux Chêne, Gris Flamant, Gris Terre, Equilibre.

Couleurs tendance couleur: Chaleur, Désir, Espoir, Lumière, Passion, Sagesse, Tendresse.

## CONDITIONNEMENT

Bouteille de 100 ml et bidon de 1 L et 5 L.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

### DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.